

Виходячи з цього, найбільш технологічно прийнятною кристалічною фазою в складі таких покріттів може бути кордієрит [4]. З практичного та теоретичного досвіду в галузі покріттів для високотемпературного захисту матеріалів встановлено, що максимальний захисний ефект та мінімальна їх енергозмістість досягається за умови утворення фазової складової безпосередньо в шарі самого покріття при його термозакріпленні або в процесі експлуатації. Тому основну увагу при подальших дослідженнях ми зосередили на питанні синтезу кордієритової фази безпосередньо в покрітті.

В техніці найперспективнішими серед відомих типів покріттів є композиційні. При виборі покріттів важливими є не тільки їх фізико-технічні характеристики, але й надзвичайно важливе значення має спосіб приготування та нанесення.

Найкращими зв'язувальними матеріалами для створення покріттів є силіційорганічні полімери, використання яких дає можливість застосовувати загальноприйнятну лакофарбову технологію при приготуванні та нанесенні покріттів, а при випалюванні такі композити перетворюються в керамічний матеріал. Перевага силіційорганічних лаків над іншими зв'язувальними речовинами полягає у тому, що в процесі термоокисної деструкції при нагріванні утворюється реакційноздатний аморфний кремнезем, який здатний до активної взаємодії з іншими компонентами покріття з утворенням нових кристалічних фаз. Цілеспрямовано регулюючи вміст вихідної композиції можна одержати матеріал з прогнозованим фазовим складом і наперед заданими властивостями. Оптимальні технологічні характеристики покріттів забезпечуються при введенні до складу композицій 20...30 мас. % силіційорганічного лаку, що забезпечує вміст аморфного SiO_2 у кількості 10...15 мас. %. Тому, з врахуванням стехіометрії при отриманні кордієриту у склад композиції необхідно вводити SiO_2 .

Враховуючи те, що покріття для захисту бетонних конструкцій має мати низьке значення ТКЛР, його фазовий склад практично має бути кордієритовим. Синтезувати в матеріалі покріття кордієритову фазу можна використовуючи в якості вихідних компонентів магнієм, алюмінієм та силіцієм оксидів.

Дослідження композицій з участю MgO , який забезпечував би утворення кордієриту у складах покріттів, практично відсутні, тому актуальним є питання вивчення особливостей взаємодії в системі $\text{MgO} - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ за участю силіційорганічної складової.

Результати досліджень. Для вивчення впливу природи силікатної складової на характер фізико-хімічних процесів при нагріванні компонентів системи $\text{MgO} - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ на початковому етапі досліджень в якості базового об'єкта досліджень було вибрано склад, який відповідає вмісту мас. %: $\text{MgO} - 13,7$; $\text{Al}_2\text{O}_3 - 34,9$; $\text{SiO}_2 - 54,1$. При цьому для складу 1 (табл. 1) використовували механічну суміш із вмістом магнію оксиду, глинозему та кварцового піску, а для складу 2 (табл. 2) силікатна складова представлена кварцовим піском у кількості 34,13 мас. %, тоді як решта доповнена аморфним SiO_2 компонентом – введенням 25 мас. % силіційорганічного лаку КО-08. Вибір 25 % вмісту силіційорганічного лаку базується на можливості забезпечення робочих реологічних властивостей композиції, а саме в'язкості в межах 20...24 с за віскозиметром ВЗ-4.

З метою знаходження оптимального складу захисного покріття були вибрані модельні системи компонентів, оксидні склади яких наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Оксидні склади модельних систем

Номер складу	Вміст оксидів, мас. %		
	MgO	Al_2O_3	SiO_2
1	13,7	34,9	51,4
2	8,0	38,0	54,0
3	17,0	33,0	50,0
4	15,0	30,0	55,0